

Techninių duomenų lapas

Divinol Lithogrease 2 B

Produkto aprašymas

- Stabilių darbinių charakteristikų plastiškasis tepalas su ličio komplekso tirštikliu.
- Atsparus vandeniui.
- Atsparus korozijai ir oksidacijai.
- Suteikia labai gerą apsaugą nuo dilimo.
- Pakelia didelio slėgio apkrovą.
- Klasifikacija KP 2 N-30 pagal DIN 51 825.
- Klasifikacija ISO-L-XCDBH 2 pagal ISO/DIS 6743-9.

Savybės

Spalva / Išvaizda:	mėlynas.
Tirštiklis:	ličio komplekso muilas.
Darbinės temperatūros diapazonas:	-30 °C – +150 °C.
NLGI klasė / DIN 51 818:	2
Bazinės alyvos klampa / 40 °C / ASTM D 7042:	220 mm ² /s.
Vandens kiekis / DIN 51 777 / T1:	< 0,2 %
Lašėjimo temperatūra / DIN ISO 2176:	> 220 °C
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 ciklų / DIN ISO 2137:	275
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 000 ciklų / DIN ISO 2137:	290
Atsparumas vandeniui / DIN 51807-1:	įvertinimo lygis 1
Srauto slėgis esant -30 °C / DIN 51 805:	1025 hPa
Alyvos atsiskyrimas / DIN 51 817:	2,7 %
Antikorozinė apsauga (EMCOR-bandymas) / DIN 51 802:	0/0
Atsparumas oksidacijai 100 °C / 100 val. / DIN 51 808:	0,2 bar
VKA susivirinimo apkrova / DIN 51 350 / T4:	3000 N

Naudojimo sritys

Divinol Lithogrease 2 B tinka tepti riedėjimo ir slydimo guolius generatoriuose, elektriniuose varikliuose, aeratoriuose ir t.t. Taip pat tinka ratų stebulėms ir sankabų atleidimo guoliams.

21711

04/2017-21711-6

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1