

## **LIGHT** Lengvas glaistas

**Savybės:**

Glaistas **LIGHT** yra užpildantis glaistas. Dėl to, kad jo sudėtyje naudojamas specialus užpildų tipas, produktas turi mažesnį lyginamąjį svorį. Tepimas ir apdorojimas patenkiname lygyje. Glaistas taip pat gerai prilimpa prie plieno ir aliuminio lakštų. Produktas skirtas plačiai naudoti dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastiko apdailos darbus.

**Pagrindas:**

Senos dažų dangos.  
Poliesteriniai laminatai.  
Plienas.  
Aliuminis.  
2-jų komponentų akriliniai gruntai.  
2-jų komponentų epoksidiniai gruntai.

**Dėmesio:** glaistą negalima naudoti betarpiškai ant reaktyviųjų gruntų (Wash Primer), priemonės, didinančios sukibimą su plastmasėmis PLUS 700, vieno komponento akrilinių ir nitroceliuliozinių produktų.

Glaistas gerai sukimba su dauguma šiuo metu naudojamų cinkuoto plieno rūšių.

**Pagrindo paruošimas:**

Senas dažų dangas nuriebalinti, nušlifuoti sausai P180 ÷ P240 ir vėl nuriebalinti.  
Poliesterinius laminatus nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti.  
Plieninius paviršius nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti.  
Cinkuotus paviršius nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.  
Aliuminio paviršius nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.  
Akrilo gruntus nuriebalinti, nušlifuoti sausai P180 ÷ P240 ir vėl nuriebalinti.  
Epoksidinius gruntus nuriebalinti, nušlifuoti sausai P180 ÷ P240 ir vėl nuriebalinti.

**Maišymo proporcijos:**

LIGHT glaistas – 100 ml.  
Kietiklis – 2 ml.

**Panaudojimo laikas nuo sumaišymo su kietikliu iki glaistymo:**

Nuo 5 iki 8 minučių, esant 20°C temperatūrai.

**Džiūvimo laikas:**

Nuo 25 iki 35 minučių, esant 20°C temperatūrai.  
Šis laikas gali būti sutrumpintas, šildant 10 minučių, esant temperatūrai ne didesnei kaip 60 °C.

**Šlifavimas:**

Rupus P80 – P120  
Baigiamasis P120 – 240

**Dengiamas (kuo):**

Poliesteriniai apdailos glaistai, purškiami poliesteriniai glaistai, akrilo gruntai.

**Naudojimas:**


Atidžiai atmatuokite reikiamą kietiklio kiekį. Kruopščiai sumaišyti komponentus tam, kad gauti vientisos spalvos masę. Komponentų svorio proporcijos: prie 100 ml LIGHT pridėti 2 ml. kietiklio. Tepti mentele sluoksnį ne storesnį, nei 5 mm. Panaudojimo glaistymui laikas 5-8 minutės, esant 20°C temperatūrai. Žemiausia glaisto naudojimo temperatūra +10°C.




Nuvalyti ir  
nušlifuoti  
paviršių.




Nuriebalinti



Proporcijos  
pagal tūrį:  
100 + 2  
Panaudoti per  
5 – 8 min/20°C



Tepti mentele



25 ÷ 35  
minučių (esant  
20°C)



1.P80 – P120  
2.P120-P240

**Spalva:**

Balta.

**Lakiųjų organinių junginių koncentracija:**

Leistinas LOJ kiekis II/B/b \* - 250 gr./l  
Esamas LOJ kiekis - 90 gr./l  
\* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS  
PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB  
reikalavimus.

**Įrankių valymas:**

Nitroceliuliozės produktų skiediklis.

**Sandėliavimo sąlygos:**

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir  
šilumos šaltinių,  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

**Tinka naudoti:**

Glaistas: 24 mėnesiai/20°C.  
Kietiklis: 18 mėnesių/20°C.

**Sauga ir darbo higiena:**

Skaityti produkto Saugos Duomenų Lapą.

**Kita informacija:**

Registracijos Nr. 000024104.

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės zonos ribų.