

Techninių duomenų lapas

Spectral PLAST 825

Priedas, didinantis akrilinio grunto sukibimą su plastmasėmis

Spectral PLAST 825







Spectral SOLV 855

SUSIJĘ PRODUKTAI

Priedas, didinantis sukibimą
su plastmasėmis
Akrilinių produktu skiediklis
standartinis

SAVYBĖS

- Naudojamas kaip priedas prie dviejų komponentų gruntų arba kaip savarankiškas vieno komponento gruntas
 - Idealus sukibimas su plastmasėmis
 - BŪTINAS gruntuojant polipropileną ir jo mišinius
- REKOMENDUOJAMAS gruntuojant visas kitas plastmases

PAGRINDAS				
Plastmasės, ypač polipropilenas ir jo mišiniai		Pašildyt elementą +50°C temperatūroje ne mažiau kaip 30 minučių. Nuriebalinti priemone Spectral Plast 815, pašiurkštinti šlifavimo audiniu, dar kartą nuriebalinti Spectral PLAST 815.		
Dėmesio: Spectral Plast 825 nepagerina sukibimą su polietilenu PE, PTFE (teflonu).				
Spectral PLAST 825 PANAUDOJIMAS				
Priedas prie dviejų komponentų grunto		Vieno komponento gruntas		
Lako dangos sukibimui su plastikiniais elementais (ypač PP, ir jų mišinių) pagerinti pridėti: 30% nuo komponento A tūrio		Spectral PLAST 825	Pagal tūrį	Pagal svorį
		Spectral SOLV 855	1	100
Apytikris maišymo santykis yra atskirų gruntų techninių duomenų lapuose. Produktas yra naudojamas pagal rekomendacijas, pateiktas gruntų techninių duomenų lapuose.		Paprastas purškimo pistoletas	Purkštukas	Slėgis
			1.2 ÷ 1.3 mm	3 ÷ 4 barų
Gruntai, suderinami su Spectral PLAST 825: Akrilo gruntas Spectral UNDER 325 Akrilo gruntas Spectral UNDER 335 Akrilo gruntas Spectral UNDER 355 Akrilo gruntas Spectral UNDER 365 Epoksidinis gruntas Spectral UNDER 385		Žemo slėgio purškimo pistoletas HVLP		Atstumas
		PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos	1.2 ÷ 1.3 mm	2 barai
Nenaudoti su vandenyje tirpiaisiais produktais.		Sluoksnių skaičius	1 - 2	
		Vieno sauso sluoksnio storis	5 ÷ 10 µm	
		Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo	2 ÷ 5 min.	
		Džiūvimo laikas	5 ÷ 10 minučių / 20°C	
ĮRANGOS VALYMAS				
Akrilo skiediklis Spectral SOLV 855 arba nitroceliuliozės produktų tirpiklis.				

SAUGOJIMAS	
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite tiesioginių saulės spindulių poveikio.	
TINKAMUMO TERMINAI	
Spectral PLAST 825	24 mėnesiai /20°C
SAUGUMAS	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
KITA INFORMACIJA	
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonų, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.	