

Techninių duomenų lapas

Spectral PLAST 705

Vieno komponento priemonė, gerinanti gruntų, lakų ir akrilo dažų sukibimą su plienu, cinkuotu plienu, aliuminiu ir dauguma plastikų






SPECTRAL PLAST 705









SUSIJĘ PRODUKTAI

Gerinanti sukibimą priemonė

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- PRIVALOMA dažant polipropileną ir jo mišinius
- REKOMENDUOJAMA dažant kitus plastikus
 - Profesionaliam naudojimui

PAVIRŠIUS				
Plastikai, ypač polipropilenas PP ir jo mišiniai		Kaitinti detalę mažiausiai 50 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 30 minučių. Nuriebalinti, pašiurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti		
Plienas		Nuriebalinti, pašiurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, pakartotinai nuriebalinti.		
Cinkuotas plienas				
Nerūdijantis plienas				
Poliesteriniai ir epoksidiniai laminatai				
Aliuminis				
Dėmesio: SPECTRAL PLAST 705 nepagerina sukibimą su PE, PTFE (teflonu).				
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI				
VOC II/B/e riba SPECTRAL PLAST 705 , SPRAY		840 g/l		
VOC realiai SPECTRAL PLAST 705 , SPRAY		710 g/l		
UŽNEŠIMAS SPECTRAL PLAST 705				
	Nuriebalinti.			
	Pašiurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu.			
	Nuriebalinti.			
	Paprastas purškimo pistoletas	Purškštukas	Slėgis	Atstumas
		1.3 ÷ 1.4 mm	3 ÷ 4 barai	15 ÷ 20 cm
	Žemo slėgio pistoletas HVLP	1.2 ÷ 1.3 mm	2 barai	10 ÷ 15 cm
	PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos			
	Sluoksnių skaičius	1÷ 2		
	Vieno sauso sluoksnio storis	5 ÷ 10 µm		
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo	5 ÷ 10 min		

UŽNEŠIMAS SPECTRAL PLAST 705 SPRAY	
	Nuriebalinti.
	Pašiuurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu.
	Nuriebalinti.
	Plakite 2 min.
	Užpurkšti 1-2 sluoksnius.
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo 5 ÷ 10 min / 20°C.
	DĖMESIO! Po naudojimo, išvalykite vožtuvą. Tam padaryti apverskite balionėlį ir purškite apie 5 sekundes, kol vožtuvas ištuštės.
PASTABA: Prieš dedant sekančius sluoksnius nešifuokite Spectral PLAST 705.	
DŽIŪVIMO LAIKAS	
	5 ÷ 10 min / 20°C
SPALVA	
Skaidri.	
ĮRANKIŲ VALYMAS	
Akrilo skiediklis Spectral SOLV 855 arba nitroceliuliozės produktų tirpiklis.	
SAUGOJIMAS	
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.	

TINKAMUMO TERMINAI	
SPECTRAL PLAST 705	24 mėnesiai/20°C
SPECTRAL PLAST 705 SPRAY	5 metai /20°C
SAUGUMAS	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
KITA INFORMACIJA	
<p>Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonų, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.</p>	