





Techninių duomenų lapas

Spectral UNDER 355 SPRAY

Storasluoksnis aerozolinis akrilinis gruntas

SAVYBĖS

- Aerosolis
- Labai geros užpildymo savybės
- Specialūs antikoroziniai priedai
 - Greitai džiūsta
 - Labai gerai apdirbamas
- Profesionaliam naudojimui

PAVIRŠIUS	
Senos dažų dangos, įskaitant ir termoplastinių dažų dangas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P360.
Poliesteriniai glaistai	Šlifuoti sausai, baigiamajam apdirbimui P240 ÷ P320.
Epoksidiniai gruntai	Iki 12 valandų be šlifavimo, po 12 valandų šlifuoti P320.
Plienas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P120.
Reaktyviniai gruntai (wash primer'y)	Naudoti tik ant išdžiūvusio.
Poliesteriniai laminatai	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P280.
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI	
LOJ II/B/c ribinė reikšmė*	840 g/l
LOJ esama reikšmė	<650 g/l
NAUDOJIMAS	
 2 min	Prieš naudojimą, purtyti aerosolinę tarą apie 2 minutes, tam, kad produktas taptų homogeniniu.
 2 ÷ 3 sluoksniai	Ant tinkamai paruošto ir nuriebalinto paviršiaus užpurškiame 2 ÷ 3 sluoksnius. Po kiekvieno sluoksnio užpurškimo reikia laukti, kol paviršius taps visiškai matiniu.
 15 ÷ 30 min/20°C	Kietėjimo laikas - 15 ÷ 30 minučių, esant 20°C
 5 sek.	<p>DĖMESIO!</p> <p>Po panaudojimo išvalykite vožtuvą. Norėdami tai padaryti, apverskite aerosolinį indą ir purškite apie 5 sek., kol vožtuvas ištuštėja.</p>

TINKAMUMO TERMINAI	
Spectral UNDER 355	5 metai/20°C
SAUGUMAS	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
PAPILDOMA INFORMACIJA	
Užpildantis aerosolinis gruntas greitai džiūstančių akrilo dervų pagrindu. Jame yra specialių antikoroziinių priedų. Jis turi labai gerą sukibimą su tipiškais pagrindais, pavyzdžiui, senų dažų dangos, plienas. Puikiausia tinka taškiniam remontui. Po apdirbimo švitriniu popieriumi P800-P1000 duoda idealią baigiamąją dangą prieš dažant akrilinėmis dažais, taip pat tradiciniais baziniais bei vandeniniais dažais.	
KITA INFORMACIJA.	
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonų, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.	