

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Radex VHS Primer 4:1

Produkto kodas: 800700; 800701; 800702

Puslapis 1 iš 2
Paskutinio peržiūrėjimo data 2018-05-11


SAVYBĖS

Radex VHS Primer 4:1 – tai greitai džūstantis gruntas-glaistas. Jis pasižymi labai geromis naudojimo savybėmis – puikiu išsilyginimu ir paviršiaus užpildymu. Šis gruntas skirtas įvairiems remonto darbams ir gali būti naudojimas kaip smulkus glaistas arba antrinis gruntas. Puikus šlifuojamumas neužkemšant šlifavimo popieriaus. VHS Primer 4:1 suteikia apsaugą nuo korozijos ir labai gerai sukimba su įvairių rūšių metalų paviršiais.

SUSIJĘ PRODUKTAI


RADEX	Primer hardener (grunto kietiklis)	Art. 800771
-------	------------------------------------	-------------

MAIŠYMO SANTYKIS

	Radex VHS Primer 4:1 RADEX VPR Hardener	Pagal tūrį	Pagal masę
		4	100
		1	17

Skiediklio pilti tiek, kiek reikia pagal apskaičiuotą ruošiamo grunto kiekį.

KLAMPA

	DIN4 / 20°C	25 – 30 s
---	-------------	-----------

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS



LOJ II/B/c ribinis kiekis*	540 g/l
Faktinis LOJ kiekis	520 g/l

* Paruoštam naudoti mišiniui pagal ES Direktyvą 2004/42/EB

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti nuvalytas, sausas, neriebaluotas (netepaluotas) ir matintas. Maišymo santykis: 4:1 pagal tūrį. Komponentai turi būti kruopščiai išmaišyti. Gruntą rekomenduojama naudoti kai oro temperatūra yra virš 15 °C, o santykinis oro drėgnis ne didesnis kaip 80%.


NAUDOJIMO BŪDAS


	Įprastinis gravitacinis purkštuvas	Antgalis	Slėgis	Atstumas
		1,6 – 2,2 mm	3 – 4 bar	15 – 20 cm
	Mažo slėgio gravitacinis HVLP purkštuvas	Antgalis	Slėgis	Atstumas
		1,6 – 2,0 mm	2 bar	10-15 cm

DĖMESIO: būtina laikytis įrangos gamintojo instrukcijų.


Radex VHS Primer 4:1

Produkto kodas: 800700;800701;800702

	Sluoksnių skaičius	1 - 3
	Vieno sauso sluoksnio storis	40 – 60 µm
	Paruošto naudoti mišinio išeiga esant nurodytam sauso sluoksnio storio intervalui	7,5 m ² /L

	Laukimo laikas tarp sluoksnių esant 20 °C	5 – 7 min.
---	---	------------

DŽIŪVIMO TRUKMĖS

	15 – 20 min. esant 60 °C arba 2,5 – 3 val. esant 20 °C
---	--

SPALVOS

Balta; pilka; juoda

ĮRANGOS/ ĮRANKIŲ VALYMAS

RADEX AT Acryl Thinner skiediklis arba NC (nitroceliuliozinis) tirpiklis

LAIKYMO / SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti vėsioje sausoje patalpoje, atokiai nuo ugnies ir karščio šaltinių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

LAIKYMO TRUKMĖ

Radex VHS Primer 4:1 (gruntas)	24 mėnesiai / 20 °C
Radex VPR hardener (kietiklis)	24 mėnesiai / 20 °C

SAUGA

Žr. produkto saugos duomenų lapus.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pasiektas atlikus daug laboratorinių tyrimų ir paremtas daugelio metų patirtimi. Čia pateikiami duomenys atspindi mūsų dabartines žinias apie mūsų produktus ir jų panaudojimo galimybes. Mes užtikriname aukštą kokybę, su sąlyga, kad galutinis naudotojas laikosi instrukcijų ir darbus atlieka laikantis gerosios praktikos. Būtina atlikti bandomąjį produkto panaudojimą, nes jis gali skirtingai reaguoti su skirtingomis medžiagomis. Mes negalime būti atsakinti už defektus, jeigu galutinis rezultatas priklauso nuo mūsų nekontroliuojamų veiksnių.