

Techninių duomenų lapas

Divinol Mehrzweckfett 2 B

Produkto aprašymas

- Ličio muilo tirštinio plastiškasis tepalas.
- Vienalytės ir pluoštinės tekstūros.
- Stabilių darbinių charakteristikų.
- Atsparus oksidacijai.
- Be rūgščių.
- Klasifikacija KP 2 K-30 pagal DIN 51 825.
- Klasifikacija ISO-L-XCCHA 2 pagal ISO/DIS 6743-9.

Savybės

Spalva / Išvaizda:	natūralios spalvos, vienalytis.
Tirštinis:	ličio muilas.
Darbinės temperatūros diapazonas:	-30 °C – +120 °C.
NLGI klasė / DIN 51 818:	2
Bazinės alyvos klampa / 40 °C / ASTM D 7042:	110 mm ² /s.
Vandens kiekis / DIN 51 777 / T1:	< 0,1 %
Lašėjimo temperatūra / DIN ISO 2176:	190 °C
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 ciklų / DIN ISO 2137:	280
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 000 ciklų / DIN ISO 2137:	300
Atsparumas vandeniui / DIN 51807-1:	įvertinimo lygis 1
Srauto slėgis esant -30 °C / DIN 51 805:	800 hPa
Antikorozinė apsauga (EMCOR-bandymas) / DIN 51 802:	0/0
Atsparumas oksidacijai 100 °C / 100 val. / DIN 51 808:	0,2 bar
VKA susivirinimo apkrova / DIN 51 350 / T4:	1600 N

Naudojimo sritys

Divinol Mehrzweckfett 2 tinka tepti normalių apkrovų riedėjimo ir slydimo guolius. Produktą galima naudoti mažų ir didelių apsakų srityse, žemoje ir aukštoje temperatūroje, kaip universalų plastiškąjį tepalą mašinų bendrajam tepimui, o taip pat ir didelių reikalavimų tepimo vietoms.

Divinol Mehrzweckfett 2 užtikrina gerą užsandarinimą ir stabilumą šlapiomis ir dulkėtomis sąlygomis. Jis lengvai pumpuojamas net ilgomis tepimo linijomis.

22971

04/2017-22971-8

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1